



ГРУНТ-ЭМАЛЬ

Суперпрочное алкидное полуглянцевое покрытие

ПО РЖАВЧИНЕ

3 В 1

Краткое описание	Применяется для окрашивания чистых и подверженных коррозии металлических изделий, а также для деревянных и других поверхностей внутри и снаружи помещений. Антикоррозийные компоненты взаимодействуют со ржавчиной и не дают ей распространяться дальше, надежно защищая поверхность на длительный срок. Формула 3в1 сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийной грунтовки и декоративного атмосферостойкого финишного покрытия. Не требует дополнительного грунтования.
Состав	Алкидный лак, пигменты, специальные добавки, уайт-спирит, сиккатив.
Блеск	полуглянцевый, не менее 25% блеска
Срок службы покрытия	8 лет
Температура применения	От +5°C до +35°C
Инструмент	Кисть, валик, краскораспылитель.
Подготовка поверхности	Новые изделия: удалить грязь, пыль и жировые загрязнения. Ранее окрашенные: очистить от непрочного держащегося покрытия, от рыхлой ржавчины и окалины наждачной бумагой или щеткой для металла. Проверить совместимость со старым покрытием, окрасив незаметный участок. Обезжирить растворителем. Алюминиевые, оцинкованные и гальванизированные поверхности: предварительно нанести грунт для цветных металлов.
Нанесение покрытия	Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом до рабочей вязкости. Грунт-эмаль наносить в два слоя кистью, валиком или краскораспылителем.
Рекомендуемое количество слоев	2 слоя
Разбавление	уайт-спиритом до рабочей вязкости.
Расход	0,9кг/11м ² , при однослойном покрытии в зависимости от метода нанесения
Время высыхания	Время полного высыхания (набор твердости) — не менее 4-5 суток.
Очистка инструмента	После завершения работ инструмент промыть уайт-спиритом или сольвентом.
Срок годности	Гарантийный срок хранения - 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.
Транспортирование и хранение	Грунт-эмаль хранить и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре окружающей среды от -40°C до +40°C вдали от отопительных и нагревательных приборов.
Меры предосторожности, утилизация	Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию и водоемы. После полного высыхания остатков грунт-эмали в банке, она может быть утилизирована как бытовой/строительный мусор или отправлена в специализированный пункт утилизации.
Фасовка	0,9кг; 2кг